

BM RASANTE PLUS

Malta adesiva base cemento, fibrorinforzata, per il montaggio e la rasatura a "civile fine", con interposta rete di rinforzo in fibra di vetro, di pannelli termoisolanti in polistirene espanso, lana di roccia, lana di vetro, calcio silicato e poliuretano espanso.



CARATTERISTICHE TECNICHE	VALORE NOMINALE	NORMATIVA
ASPETTO	Polvere bianca	-
COMPOSIZIONE	Cemento, inerti selezionati, resine, additivi	-
GRANULOMETRIA	≤0,6 mm	-
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	+5 °C / +35 °C	-
ACQUA D'IMPASTO	Circa 21%	-
CONSUMO	1,4 kg/m ² per mm di spessore	-
MASSA VOLUMICA APPARENTE MALTA FRESCA	Circa 1.800 kg/m ³	EN 1015-6
MASSA VOLUMICA APPARENTE MALTA ESSICCATA	Circa 1.600 kg/m ³	EN 1015-10
TEMPO DI VITA DELL' IMPASTO Pot Life	Maggiore di 2 ore	-
TEMPO DI ATTESA PER LA VERNICIATURA	Circa 7 gg. dopo il Completo indurimento	-
PERMEABILITA' AL VAPORE μ	< 35 (valore tabulato)	EN 1745
REAZIONE AL FUOCO	Classe A1	EN 13501
CONTRIBUTO AL FUMO	Nessuno	-
CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA'	Nessuna	CE 99/45

CARATTERISTICHE TECNICHE	VALORE NOMINALE	NORMATIVA
MODULO ELASTICO	Circa 5.000 N/mm ²	-
RESISTENZA A COMPRESSIONE	≥15 N/mm ²	EN 1015-11
RESISTENZA A FLESSIONE	≥7 N/mm ²	EN 1015-11
ADESIONE FP SU CALCESTRUZZO	≥1 N/mm ² - B	EN 1015-12
ADESIONE FP SU LATERIZIO	≥1 N/mm ² - B	EN 1015-12
ADESIONE FP POLISTIRENE ESPANSO	≥0,08 N/mm ² - C	EN 1015-12
ADESIONE FP LANA DI ROCCIA	≥0,30 N/mm ² - C	EN 1015-12
CONDUCIBILITA' TERMICA λ_{10,dry}	< 0,76 (valore tabulato)	EN 1745

Preparazione

Controllare che i supporti siano puliti, resistenti, ruvidi e perfettamente stagionati.

Impastare un sacco di BM RASANTE PLUS con circa 5,0-5,5 litri d'acqua, a mano o con mescolatore a basso numero di giri, fino ad ottenere una pasta omogenea e plastica.

Lasciare riposare per 10 min quindi rimescolare brevemente prima di applicare il prodotto.

Applicazione

Dopo almeno 48 h dalla posa dei pannelli, realizzare lo strato di armatura applicando una prima passata di BM RASANTE PLUS sulla quale affogare la rete in fibra di vetro GT SOLID 160, schiacciandola con spatola liscia sullo strato fresco dell'impasto avendo cura di sovrapporre le reti per 10 cm.

A distanza di 1 h, ricoprire il tutto con una seconda mano di rasante.

Realizzare la finitura quando la rasatura sarà ben indurita e stagionata.

Stoccaggio e sicurezza

Conservare in luogo protetto e asciutto.

Usare opportune precauzioni nelle attività di movimentazione, trasporto e stoccaggio al fine di evitare danneggiamenti. Durante la movimentazione e l'applicazione indossare indumenti, occhiali e guanti protettivi.

BIEMME srl

Via Tevere, 26 - 61030 Cartoceto (PU) | tel. 0721.899901 | commerciale@biemmebiagiotti.com | www.biemmebiagiotti.com

Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza e allo stato attuale delle nostre conoscenze, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e non comportano alcuna responsabilità sul risultato finale dell'opera. Pertanto, è responsabilità dell'acquirente verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Biemme srl non è responsabile per un utilizzo improprio del materiale. Biemme srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica.